FICHA TECNICA

Pintura ANTICALORICA Negra 500ºC

Exterior - Interior

DESCRIPCION

Pintura indicada para pintar superficies que van a soportar temperaturas muy altas, sirve para estufas, chimeneas, barbacoas, motores, tuberias, tubos de salida de gases, máquinaria, etc.,
Resiste hasta 500ºC sin agrietarse ni cuartearse.

USOS Y PROPIEDADES

Estufas, Chimeneas, Barbacoas, motores, tuberias, tubos de salida de gases, máquinaria.
Antioxidante, anticorrosivo, impermeable, lavable

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Sintética	
Color:	Negro	
Tintado:		
Aspecto:	Líquido	
Acabado:	Mate	
Disolución y Limpieza:	Disolvente	
a brocha o Rodillo:	0 - 5%	Disolvente
a Pistola:	5 - 10%	Disolvente
Densidad:	1.52	± 0.02 kg/L.
Viscosidad:	0.91	cps a 20ºC
Rendimiento:	12 - 14 m2/L.	
No volatiles	73.9%	Peso 2 horas a 120ºC
Secado al Tacto:	1 hora	a 20ºC
Repintado:	4 horas	a 20ºC
Toxicidad:	Ver Ficha de Seguridad	

V.Límite de la UE para el producto (Cat A/i) : 500 g/l.
Contenido máx. en COV: **434.3 g/l**

MODO DE EMPLEO:

Aplicaremos dos manos de pintura anticalorica sobre la superficie a pintar.
La pintura está indicada para pintar superficies que vayan a aguartar hasta 500º C maximo de temperatura.
Las superficies a pintar deben estar a temperatura normal antes de ser pintadas, dejar enfriar si éstas han sido utilizadas.
Debe aplicarse directamente sobre hierro o acero, sin pinturas o imprimaciones de fondo que puedan ser no resistentes a la temperatura.
Remover el contenido hasta su total homogeneización.
Aplicar a brocha, rodillo o airless
Se recomienda no aplicar a temperaturas extremas ni inferiores a los 6ºC, ni superficies expuestas a alta insolacion.
Las superficies a pintar deben estar limpias secas y exentas de grasas o materias disgregables.
No aplicar con lluvia o humedad relativa.
Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

PRESENTACIÓN

Envases de chapa - Tamaños: 0,750 ml - 0,375 ml

Estos datos son el resultado de nuestros ensayos de laboratorio y tienen carácter orientativos

Fecha actualización: 18-09-15

AMARTO, S.L. - c/ Alfredo Atienza, 184 - 02630-LA RODA (ALBACETE) TELF. 967 440134 - FAX. 967 443993
www.amarto.com - info@amarto.com -